



TYNKI KLEJE FARBY

www.astex-tyнки.pl



Karta Techniczna



„TERAZYT PLUS”

Mineralny Tynk Elewacyjny

- Produkowany na wypełniaczach marmurowych
- O wysokiej przepuszczalności pary wodnej
- Mrozoodporny i wodoodporny
- O zwiększonej przyczepności do podłoża

Przeznaczenie:

Stosuje się jako dekoracyjny tynk elewacyjny

Zastosowanie:

Tynk mineralny „TERAZYT PLUS” stosuje się jako dekoracyjny tynk elewacyjny, który można nakładać na standardowy tynk tynkarski, murarski i w systemie ociepleń budynków ASTEX-TERM.



**ASTEX-PUCZYŃSCY
TYNKI KLEJE FARBY**

Otoczyn, ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 283 21 24 fax. 54 282 85 75
NIP 891-11-38-670 Regon 910009258



ASTEX Puczyńscy

Otoczyn ul. Ciechocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kuj., tel. (54) 283 21 24, tel./fax (54) 282 85 75



TYNKI KLEJE FARBY

www.astex-tynki.pl



Właściwości:

„TAREAZYT PLUS” jest tynkiem mineralnym ze specjalną domieszką żywic proszkowych. TERAZYT PLUS został wyprodukowany z myślą o zwiększonej przyczepności do zapraw klejowych stosowanych w systemie ociepleń budynków. Pełną przyczepność do podłoża zaprawa uzyskuje po okresie wyrezonowania.

Przygotowanie Podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić, stosując zaprawę wyrównującą. TERAZYT PLUS należy rozrobić z wodą tak, aby nadawał się do malowania. Całość ścian należy przemaalować tak, aby pokryć całą powierzchnię, na którą będzie nakładany tynk. Nie należy przed nakładaniem tynku stosować żadnych preparatów gruntujących, mogą one wpłynąć ujemnie na końcowy efekt elewacji i być utrudnieniem podczas nakładania TERAZYTU PLUS.

Przygotowanie Zaprawy:

TERAZYT PLUS przygotowuje się przez wsypanie do wody całej zawartości worka i wymieszanie aż do uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy. Należy pamiętać o jednakowym dodo zwaniu wody do każdego opakowania. Pozwoli to za zachowanie jednolitego koloru i struktury. TERAZYT PLUS należy po rozrobieniu z wodą pozostawić na 5min. Ponownie wymieszać. Po wykonaniu powyższych czynności zaprawa nadaje się do nakładania. W trakcie pracy zaleca się co jakiś czas przemieszać zaprawę dla ujednorodnienia konsystencji.

Sposób użycia:

Masa tynkarska „TERAZYT PLUS” nie służy do zacierania ani do nakładania wałkiem. Nakłada się ją za pomocą ręcznych lub mechanicznych maszynek natryskowych. TERAZYT PLUS nanosi się na ścianę dwu lub trzykrotnie w zależności jaką grubość struktury chce się uzyskać. W przeciwnym razie mogą spowodować niepożądany efekt końcowy (nierówność koloru, nieregularną strukturę, słabszą przyczepność i twardość zaprawy). Po naniesieniu pierwszej warstwy należy odczekać krótki okres czasu, aby zaprawa minimalnie podeschła i tak postępować przy nałożeniu kolejnych warstw. Ponownie nakładamy następną warstwę aż do uzyskania pożądanej, jednolitej struktury na całej powierzchni, co jest warunkiem uzyskania jednolitej barwy.

Ważne informacje dodatkowe:

Wszystkie prace związane z nakładaniem należy prowadzić z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac. Wszystkie dane i informacje odnoszące się do temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%, w takich warunkach tynk wysycha około 5-6 godzin. Niska temp. i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania tynku. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału jego zastosowania do innych celów lub innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badań i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyżej nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP.

W przypadku wątpliwości należy samodzielnie wykonać samodzielnie próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Przed każdorazowym użyciem produktu należy dokonać próby koloru na powierzchni której będzie stosowany. Niezmienny kolor, odcień produktu gwarantowany jest w ramach jednego cyklu i wsadu produkcyjnego. TERAZYT PLUS nie można nakładać na powierzchnię, która jest mocno nagrzana przez promienie słoneczne, gdyż może dojść do „sparzenia tynku” po którym nie uzyska się przyczepności do podłoża.



ASTEX-PUCZYŃSCY
TYNKI KLEJE FARBY

Otoczyn, ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 283 21 24 fax. 54 282 85 75
NIP 891-11-38-670 Regon 910009258



ASTEX Puczyńscy

Otoczyn ul. Ciechocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kuj., tel. (54) 283 21 24, tel./fax (54) 282 85 75



TYNKI KLEJE FARBY

www.astex-tyнки.pl



Nie dopuszczalnie jest prowadzenie prac nakładania tynku elewacyjnego, jeżeli zapowiadany jest spadek temp. W ciągu 24h. Zbyt wilgotne powietrze (powyżej 75%) w okresie schnięcia tynku i niska temp. <10°C może ujemnie wpłynąć na efekt końcowy elewacji. Typowymi objawami wymienionych warunków atmosferycznych są przekwity w formie białych nalotów, i nieregularny kolor na ścianie. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków mineralnych, należy za jedną powierzchnię nakładać tynk z tej samej partii materiału.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przechowywanie;

Zaprawę tynkarską TERAZYT PLUS przechowują się w suchym pomieszczeniu z dala od wilgoci. Okres przechowywania zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu)

Opakowanie;

Worki papierowe 25 kg . Paleta; 48 opakowania po 25kg.

Dane Techniczne;

„TERAZYT PLUS” Dekoracyjny, mineralny tynk elewacyjny.

Zużycie	Od 4 do 6 kg na 1m² (w zależności od grubości)
Gęstość	1400
Temperatura stosowania powietrza, podłoża, materiałów	Od +5°C do +25°C
Wygląd powłoki	Biała, matowa
Czas schnięcia	Zależne od podłoża, temperatury i wilgotności powietrza
Przyczepność do podłoża N/mm ²	≥ 1 MPa
Proporcje mieszanki około,	6,25-7,50 L wody na 25 kg
Uziarnienie	0-1mm 1-2 mm 2-3 mm
Czas dojrzewania	Okolo 5 min.

Data Aktualizacji; 17.02.2016.r.



**ASTEX-PUCZYŃSCY
TYNKI KLEJE FARBY**

Ottoczyn, ul. Ciecocińska 12-18
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 283 21 24 fax. 54 282 85 75
NIP 891-11-38-670 Regon 910009258



ASTEX Puczyńscy

Ottoczyn ul. Ciecocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kuj., tel. (54) 283 21 24, tel./fax (54) 282 85 75