KARTA TECHNICZNA



Wylewka Samopoziomująca

OD 5 MM – 30 MM

- NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ
- POD PŁYTKI CERAMICZNE, PANELE PODŁOGOWE, WYKŁADZINY PODŁOGOWE.

ZASTOSOWANIE

„Wylewka samopoziomująca" jest łatwą w stosowaniu, przygotowana fabrycznie sucha mieszanka, przeznaczona do ręcznego lub maszynowego wygładzania, niwelowania i poziomowania posadzek podłogowych, tropów betonowych, jastrychów, suchych podłóg wewnątrz pomieszczeń. Ma zastosowanie w budownictwie mało i wielo metrażowym takim jak; pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, magazyny, hale, garaże, piwnice, hole, biura, korytarze itp. Po zastosowaniu wylewki uzyskujemy doskonałe równe podłoże pod płytki ceramiczne, panele podłogowe oraz różnego wykładziny podłogowe itp. Wylewkę można stosować do ogrzewani podłogowego. Przy zastosowaniu wylewki samopoziomującej uzyskujemy idealnie gładką powierzchnię bez konieczności stosowania profili prowadzących i ściągania masy łatami.

WŁAŚCIWOŚCI

„Wylewka Samopoziomująca" jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości, opartej na bazie szarego cementu klasy 42,5 R, oczyszczonego piasku, kruszyw i dodatków modyfikujących. Odznacza się bardzo dobrymi właściwościami samopoziomującymi, urabialnością, rozpływalnością, plastycznością oraz przyczepnością do podłoża, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu i łatwym w obróbce. Po wymieszaniu z wodą tworzy jednolitą i jednorodną masę łatwą do rozprowadzania. O bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Wylewka samopoziomująca jest produktem mrozo i wodoodporną. Charakteryzuje się też wysoką szczelnością. Wpływa również na szybsze tempo wykonywania prac budowlanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, wyrezonowane, stabilne, równe i nośne tzn; odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy(kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). W przypadku konieczności wykonania warstwy zaprawy na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia(np.; pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca wykonać próbę przyczepności, polegającą na nałożeniu warstwy kontrolnej i sprawdzeniu połączenia po min. 48h. Luźne elementy należy usunąć. Bezwzględnie należy stosować dylatację obwodową (w postaci taśm uszczelniających bądź styropianu od 5mm 10mm) progową oraz wokół elementów nośnych konstrukcji (filarów, kominów itp.) Wszelkie dylatacje konstrukcyjne należy przenieść na warstwę samopoziomującą. Powyżej 10m² powierzchni należy stosować dylatacje pośrednie. Wylewane stropy uszczelnić. Zalecane użycie na powierzchniach jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni, wilgotności poniżej 4%, beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotności 4%, podkłady anhydrytowe przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do naczynia z odpowiednią ilością wody (5- 5,25 L na 25 kg) Następnie masę mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem lub betoniarki, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pozostawić na około 5 min. I wymieszać ponownie. Jeżeli znajdzie się potrzeba dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Nie dopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy po przez dodawanie innych składników chemii budowlanej np., pisaku cementu, oraz innych dodatków gdyż może spowodować to utratę właściwości zaprawy.

SPOSÓB UŻYCIA

„Wylewkę Samopoziomującą" nakłada się ręcznie na wcześniej zagruntowane podłoże. Świeżo wylaną zaprawę rozprowadzamy stalową pacą lub listwą zgarniającą. Wylaną masę należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Podczas wysychania wylewki, a także w czasie jej dojrzewania należy bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Przy pracach prowadzonych przy zbyt szybkim wysychaniem, może doprowadzić do śpękań wylewki. A także chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Temperatura powietrza i podłoża w trakcie prac oraz w procesie wiązania i wysychania musi być dodatnia temp. +5 °C +25°C. Prace należy wykonywać ciągle, aż do pokrycia podłoża w całości.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace związane z nakładaniem należy prowadzić z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac. Niska temp. I wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania Zaprawy. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału jego zastosowania do innych celów lub innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badań i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyżej nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku wątpliwości należy samodzielnie wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Produkt drażniący, należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi, nie wdychać pyłu, nosić odpowiednią odzież ochroną i obuwie. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25 kg
Paleta: 48 opakowania po 25kg/1200 kg

DANE TECHNICZNE

„Wylewka Samopoziomująca”

Zużycie	1,5 kg na 1m²
Temperatura stosowania powietrza, podłoża, materiałów	Od +5°C do +25°C
Zachowanie właściwości roboczych, godz.	30-45 min.
Grubość warstwy	Od 5mm do 30 mm
Wchodzenie na wylewkę	Minimum po 12- 48 h (w zależności od warunków)
Czas pełnego wyschnięcia	Po 28 dniach
Czas schnięcia	Zależne od podłoża, temperatury i wilgotności powietrza
Wytrzymałość na Ściskanie w Mpa	C35
Wytrzymałość na zginanie	F7
Proporcje mieszanki około,	5-5,25 L wody na 25 kg
Czas dojrzewania	Około 5 min.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Klasy PN-EN 13813: 2003 CT-C35-F7-A15
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr. 11/WS/14

DATA AKTUALIZACJI

18.11.2019.r.